

07/2022

# GALA CERA N

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Emulsión autobrillante para proteger todo tipo de suelos.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Líquido blanco lechoso de olor característico.
- Densidad a 20 °C:  $1,02 \pm 0,01$  g/mL.
- pH 100 %:  $8,6 \pm 0,5$ .

## CARACTERÍSTICAS

- Combinación de copolímeros acrílicos, y ceras que forman un film protector de excelente adherencia, permanencia y brillo.
- Mejora la apariencia natural del suelo tratado.
- Proporciona una superficie uniforme y brillante, sin necesidad de pulido.
- Deposita un film de alta resistencia al agua, a los detergentes y a los decapantes.
- Excelente resistencia al tráfico y a la suciedad, reduciendo los costes de mantenimiento al alargar la duración entre limpiezas o encerados.
- Puede utilizarse sobre todo tipo de suelos plásticos y duros, tales como PVC, linóleo, cemento, piedra, mármol, terrazo, laminado, madera o corcho tratados, etc.
- Excelente control antideslizamiento.
- Fácil aplicación.
- Gran rendimiento: 20 - 50 m<sup>2</sup>/L, según tipo de suelo y porosidad.

## INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar solo sobre superficies limpias, sin ningún tipo de residuo. Se recomienda realizar un decapado previo. A continuación, aclarar con agua y secar completamente antes de empezar el proceso de tratamiento del suelo. Sobre suelos porosos, aplicar previamente 1 o 2 capas de GALA TAPAPOROS, para mejorar la adherencia y brillo del producto.

Verter el producto puro sobre el suelo a tratar (20 - 50 mL/m<sup>2</sup>), y distribuir uniformemente con un aplicador de emulsiones o mopa. A continuación, dejar que la capa se seque al tacto (durante unos 20 - 40 minutos). Aplicar una segunda capa (perpendicular a la anterior) siguiendo el mismo proceso.

En general, para suelos lisos y no porosos, 2 capas son suficientes. Para suelos porosos, se puede aplicar una tercera capa.

Se recomienda no aplicar en días lluviosos y húmedos.

No usar en exterior o zonas húmedas.

Mantenimiento:

- Limpieza en seco: barrer el suelo diariamente con mopa impregnada de GALA MOPAS.
- Fregado húmedo: regularmente, limpiar el suelo manualmente o con máquina automática, con un producto neutro de la gama GALA.
- Método spray: pulverizar sobre el suelo GALA CERA N previamente diluido al 20 % y pasar la máquina monodisco rotativa de media o alta velocidad provista de disco adecuado (normalmente, rojo o azul). Este método permite conseguir en una sola etapa la limpieza del suelo y restauración de la capa de cera dañada.
- Abrillantado HS/UHS: sobre el suelo seco, pasar la máquina monodisco rotativa de alta velocidad (> 1000 rpm) provista de disco adecuado. Este método, además de limpiar el suelo y eliminar marcas y daños producidos en la capa, permite proporcionar un acabado tipo brillo húmedo, con un incremento de resistencia al tráfico y a la suciedad.

**NORMAS DE MANIPULACIÓN**

---

Consultar ficha de seguridad.  
No mezclar productos químicos puros.